



LO ESENCIAL

VIDRIO PARA FACHADAS

PRODUCTOS Y NORMAS EUROPEOS

ESPAÑA ABRIL 2026

Solución	color en el reflejo	a templar (II)	recocido	Transmisión luminosa TL ⁽¹⁾ [%]		Reflexión luminosa exterior RLe [%]	Transmisión luminosa TL ¹ [%]	Factor solar valor g ¹ [%]	Reflexión luminosa exterior RLe [%]	Reflexión luminosa interior RL _i [%]	Selectividad TL/g	Huella de carbono ^(2,3) (en PLANICLEAR® / en ORAÉ®) [kg CO ₂ eq/m ²]	Valor Ug ² [W/m ² K]	Transformabilidad			
				Factor solar valor g ⁽¹⁾ [%]										Templado	Laminado en contacto con PVB	Curvado	Serigrafía
				100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50													

COOL-LITE® XTREME sobre sustrato ORAÉ®, PLANICLEAR® o DIAMANT®

COOL-LITE® XTREME 70/33 II con EASYPRO®	Neutro	•					70	33	11	13	2,12	43 / 27	1,0	•		•	
COOL-LITE® XTREME 70/33	Neutro		•				70	33	11	13	2,12	39 / 24	1,0				
COOL-LITE® XTREME 61/29 II con EASYPRO®	Neutro	•					61	29	11	15	2,10	43 / 27	1,0	•		•	
COOL-LITE® XTREME 61/29	Neutro		•				61	29	11	14	2,10	39 / 24	1,0				
COOL-LITE® XTREME 51/23 II con EASYPRO®	Neutro	•					51	23	13	18	2,22	43 / 27	1,0	•		•	
COOL-LITE® XTREME 51/23	Neutro		•				51	23	13	18	2,22	39 / 24	1,0				

COOL-LITE® SKN sobre sustrato ORAÉ®, PLANICLEAR® o DIAMANT®

COOL-LITE® SKN 183 II con EASYPRO®	Neutro	•					75	40	12	13	1,88	43 / 27	1,0	•	•	•	•
COOL-LITE® SKN 183	Neutro		•				75	40	12	13	1,88	39 / 24	1,0				•
COOL-LITE® SKN 176 II con EASYPRO®	Neutro	•					70	37	13	15	1,89	43 / 27	1,0	•	•	•	
COOL-LITE® SKN 176	Neutro		•				70	37	13	15	1,89	39 / 24	1,0				•
COOL-LITE® SKN 165 II con EASYPRO®	Neutro	•					61	34	16	19	1,79	43 / 27	1,0	•	•	•	
COOL-LITE® SKN 165	Neutro		•				61	34	16	19	1,79	39 / 24	1,0				•
COOL-LITE® SKN 154 II con EASYPRO®	Neutro	•					52	28	18	23	1,86	43 / 27	1,0	•	•	•	
COOL-LITE® SKN 154	Neutro		•				52	28	18	23	1,86	39 / 24	1,0				•
COOL-LITE® SKN 144 II con EASYPRO®	Neutro	•					42	23	20	15	1,83	43 / 27	1,1	•	•	•	

COOL-LITE® K sobre sustrato PLANICLEAR®

COOL-LITE® KNT 164	Neutro	•	•				58	47	15	10	1,23	39 / 43	1,5	•	•		
COOL-LITE® KNT 155	Neutro	•	•				48	38	17	10	1,26	39 / 43	1,4	•	•		
COOL-LITE® KS 146 II	Plata	•					43	30	33	19	1,43	39 / 43	1,2	•	•		
COOL-LITE® KS 147	Neutro		•				44	31	43	38	1,42	39	1,1				•
COOL-LITE® KNT 140	Gris	•	•				38	29	23	12	1,31	39 / 43	1,3	•	•		
COOL-LITE® KS 138 II	Plata	•					37	26	39	20	1,42	39 / 43	1,2	•	•		
COOL-LITE® KG 137 templado	Oro	•					35	29	34	32	1,21	43	1,2	•			
COOL-LITE® KG 137 recocido	Oro		•				35	29	31	29	1,21	39	1,2				•

COOL-LITE® ST sobre sustrato PLANICLEAR® o DIAMANT®

COOL-LITE® ST BRIGHT SILVER DIAMANT®	Neutro	•	•				67	71	30	31	0,94	18 / 24	5,7	•	•	•	•
COOL-LITE® ST BRIGHT SILVER PLANICLEAR®	Neutro	•	•				67	69	30	31	0,97	17 / 23	5,7	•	•	•	•
COOL-LITE® ST 150 (sobre PLANICLEAR®)	Neutro	•	•				51	56	18	17	0,91	17 / 23	5,6	•	•	•	•
COOL-LITE® ST 136 (sobre PLANICLEAR®)	Gris	•	•				37	44	22	18	0,84	17 / 23	5,5	•	•	•	•
COOL-LITE® STB 136 (sobre PLANICLEAR®)	Azul	•	•				36	44	18	15	0,82	17 / 23	5,4	•	•	•	•
COOL-LITE® ST 120 (sobre PLANICLEAR®)	Plata	•	•				21	30	32	26	0,70	17 / 23	5,2	•	•	•	•
COOL-LITE® STB 120 (sobre PLANICLEAR®)	Azul	•	•				22	32	21	29	0,69	17 / 23	5,2	•	•	•	•

⁽¹⁾ según EN 410; ⁽²⁾ según EN 673; ⁽³⁾ según EN 12758

⁽²⁾ Los valores de Potencial de Calentamiento Global (GWP A1-A3 Etapas) con PLANICLEAR® y ORAÉ® son cálculos realizados con Calumen® para cada composición de unidad de vidrio aislante (UVA) en base a la norma EN 15804+A2. Los datos medioambientales detallados están documentados en las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) disponibles de PLANICLEAR® y ORAÉ®. Sólo la DAP completa puede ser verificada por un tercero externo.

⁽³⁾ Todas las hojas de la UVA con el mismo sustrato; primera hoja respectivamente recocida o templada (II) con las mismas composiciones de vidrio; hojas interiores siempre recocidas.



**ESCANÉAME Y DESCUBRE
EL LIBRO DE REFERENCIA
DE FACHADAS DE VIDRIO DE
SAINT-GOBAIN**



SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN GLASS
c/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
www.saint-gobain-glass.es

**¿BUSCA OTRAS CONFIGURACIONES?
ACCEDA A NUESTRO CONFIGURADOR
DE VIDRIO EN LÍNEA**



Calumen®